



WWW.SERVIALL.CL



ELECTRODO 7018 DE 1/8" (3.2MM)

CODIGO
10007283



*Imágenes referenciales

DESCRIPCION

- Electrodo similar al 7018 para aceros al carbono de baja aleación, salvo que se le ha agregado un 0,5% de molibdeno.
- Esta adición incrementa la resistencia del metal de soldadura, especialmente a alta temperatura, y proporciona algún incremento en la resistencia a la corrosión.
- Revestimiento bajo en hidrógeno con hierro en polvo, se recomienda utilizar un arco corto. En posición sobre la cabeza, utilizar además un leve movimiento oscilatorio en la dirección del avance.

Aplicaciones sugeridas

- Especial para soldaduras de aceros resistentes al calor con 0.5%Mo que trabajan a temperaturas hasta 525°C. Ej: Soldadura de estanques y tuberías de alta presión.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl